

NICKELOR 400

NICHEL STAGNO PER BAGNO GALVANICO

Colore : **Canna di fucile**Uso : **Bagno**Coordinate colore : **L:55.0****a:1.6****b:1.9**

Descrizione del prodotto

NICKELOR 400 è un processo di nichelatura che deposita una lega di Nickel-Stagno nero (canna di fucile-antracite). Viene generalmente utilizzato come finitura economica per conferire agli oggetti una colorazione nera e duratura dal deposito compatto ed uniforme. NICKELOR 400 è completo di tutti i replenisher per il corretto mantenimento della soluzione.

Condizioni operative

Parametro	Valore medio suggerito
Tempo di trattamento	120 secondi
Temperatura operativa	50 °C
Tensione operativa	2.0 V
Corrente operativa	1.0 A/dm ²
Efficienza catodica	15 mg/Amin
Velocità di deposizione	0.4 µ/minuto
Anodi	Nichel elettrolitico –Grafite
Agitazione	Moderata
Aspirazione	Necessaria

Mantenimento del bagno galvanico

Per bagni di piccoli volumi (fino a 10 litri) utilizzare il bagno fino al suo esaurimento. Per bagni di volumi superiori le aggiunte potranno essere effettuate utilizzando le soluzioni replenisher di ciascuno degli elementi che compongono il bagno :

- **NICKELOR 450SN** : aggiungere 25 ml ogni 100 Amin.
- **NICKELOR 400NI** : aggiungere 8 ml ogni 100 Amin.
- **NICKELOR 400RA** : da aggiungere dopo analisi.
- **NICKELOR 400S** : da aggiungere dopo analisi.
- **NICKELOR 400RT** : da aggiungere dopo analisi.

Informazioni sulla sicurezza

Fare riferimento alle schede di sicurezza per qualsiasi informazione relativa alla sicurezza ed allo smaltimento (MSDS).

NICKELOR 400

NICHEL STAGNO PER BAGNO GALVANICO

Colore : **Canna di fucile**Uso : **Bagno**Coordinate colore : **L:55.0****a:1.6****b:1.9****Nota**

Queste istruzioni sono state redatte per condizioni generali d'uso. I dati riportati derivano dalle nostre cognizioni più approfondite. Poiché l'uso corretto del prodotto non è sotto nostro controllo, possiamo garantire la perfetta qualità del preparato solo sino al momento della sua consegna. Se nonostante la corretta osservanza di dette norme si verificassero delle anomalie nel processo produttivo, Vi invitiamo a contattare il nostro Servizio Tecnico.

Informazioni sulla sicurezza

Fare riferimento alle schede di sicurezza per qualsiasi informazione relativa alla sicurezza ed allo smaltimento (MSDS).

Prodotti correlati

Cod.Articolo	Descrizione	Colore	Packaging
NI040150	NICKELOR 400 soluzione di formazione	Canna-fucile	1 - 25 L
NI040210	NICKELOR 450SN Stagno replenisher		10 L
NI040310	NICKELOR 400NI Nichel replenisher		10 L
NI040405	NICKELOR 400RA additivo replenisher		10 L
NI041010	NICKELOR 400S Sali conduttori		10 kg
NI040510	NICKELOR 400 RT Additivo stabilizzante		10 L