

RODINOR 124

RODIO PER BAGNO GALVANICO

Colore : **Bianco**Uso : **Bagno**Coordinate colore : **L:90.2****a:1.2****b:1.8****Descrizione del prodotto**

RODINOR 124 è una rodiatura concentrata bianca e brillante di facile utilizzo caratterizzata da un ampio intervallo di condizioni di lavoro e da un'elevata tolleranza all'inquinamento. Adatta a qualsiasi utilizzo e dalle caratteristiche di bianco e brillantezza in linea con le migliori rodiature presenti nel mercato RODINOR 124 è la scelta ideale per una rodiatura di qualità senza compromessi.

Condizioni operative

Parametro	Valore medio suggerito
Tempo di trattamento	40 secondi
Temperatura operativa	40 °C
Tensione operativa	3.5 V
Corrente operativa	4.0 A/dm ²
Efficienza catodica	4 mg/Amin
Velocità di deposizione	0.2 µ/minuto
Anodi	titanio platinato
Agitazione	moderata
Aspirazione	Necessaria

Mantenimento del bagno galvanico

Per rodiatura di piccoli volumi (fino a 10 litri) utilizzare il bagno fino al suo esaurimento. Per bagni di volumi superiori le aggiunte potranno essere effettuate utilizzando le soluzioni replenisher di ciascuno degli elementi che compongono il bagno :

- **RODINOR 125R**: aggiungere 8 ml ogni 100 Amin.
- **RODINOR 120RA** : da aggiungere dopo analisi.

Informazioni sulla sicurezza

Fare riferimento alle schede di sicurezza per qualsiasi informazione relativa alla sicurezza ed allo smaltimento (MSDS).

RODINOR 124

RODIO PER BAGNO GALVANICO

Colore : **Bianco**Uso : **Bagno**Coordinate colore : **L:90.2****a:1.2****b:1.8****Preparazione del bagno galvanico**

Per la formazione di 2 litri di bagno pronto all'uso operare come segue :

1. Preparare la vasca di lavoro accendendo l'aspirazione ed indossando i dispositivi di sicurezza
2. Versare nella vasca 1 confezione da 4g/100 ml di RODINOR 124
3. Aggiungere 1900ml acqua demineralizzata e miscelare la soluzione
4. Impostare la temperatura di lavoro
5. Attendere la temperatura di esercizio ed iniziare le lavorazioni

Prodotti correlati

Cod.Articolo	Descrizione	Colore	Confezione
RH012401	RODINOR 124 Rodiatura per bagno galvanico concentrata	Bianco	4 g/100ml
RH011401	RODINOR 125R Rodio replenisher 5 g/100ml		100ml
RH011501	RODINOR 120RA Additivo brillantante		1 L
RH012201	RODINOR 120RA additivo brillantante		100 ml